PENTAIR

TECHNISCHE FICHE

VOLLEDIG NATUURLIJKE BEHUIZINGEN

FILTERBEHUIZINGEN

FILTRATION SOLUTIONS

PENTAIR

TECHNISCHE FICHE

ONZE WEBSITE

PENTAIR VOLLEDIG NATUURLIJKE BEHUIZINGEN

TECHNISCHE KENMERKEN

- Types van filterpatronen:
  - #10: DOE (dubbel open uiteinde)
  - #12: 222 O-ring
  - #20: DOE en 222 O-ring
- Maximumtemperatuur: 37.8 °C
- Maximumdruk: 6.9 bar
- Behuizing: puur polypropyleen
- Kap: puur polypropyleen
- O-ring: Viton

PRESTATIEKENMERKEN

Model	Aanvangsdrukverlies bij debiet
#10	0.07 bar @ 38 Lpm
#12	0.07 bar @ 38 Lpm
#20	0.07 bar @ 38 Lpm

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Maximumafmetingen	Ingang/uitgang
#10	306 x 129 mm (12 ½ x 5 ⅛")	¾" BSP of NPT
#12	383 x 129 mm (15 ⅜ x 5 ⅛")	¾" BSP of NPT
#20	567 x 130 mm (29 ⅛ x 5 ⅛")	¾" BSP of NPT

WELKE MATERIALEN ZIJN GESCHIKT VOOR WELKE CHEMISCHE PRODUCTEN?

Materialen halfgeleiderverwerking	Puur poly 20°C	Puur poly 60°C	PVDF 20°C	PVDF 60°C	Viton®
Azijnzuur 99.7% (max. 51.7°C)	B	V	B	B	NB
Azijnzuur 50%	B	B	B	B	B
Aceton 99.5%	B	B	NB	NB	NB
Ammoniumfluoride 40%	B	B	B	B	B
Ammoniumhydroxide 10%	B	B	B	B	B
Zoutzuur 37%	B	B	B	B	B
Zoutzuur 49%, 52%	B	B	B	B	B
Waterstofperoxide 50%	B	V	B	B	B
Methanol 99.9% (max. 60°C)	B	B	B	B	NB
Methyleenchloride 99.8% (max. 40,6°C)	B	NB	B	NB	B
Methylethylketon	B	V	NB	NB	NB
n-Butylacetaat 99.0%	NB	NB	V	NB	NB
Salpeterzuur 60%	B	NB	B	V	B
Fosforzuur 86%	B	B	B	B	B
Kaliumhydroxide 45%	B	B	B	B	NB
2-Propanol 99.5%	B	B	B	V	B
Natriumhydroxide 50%	B	B	B	B	B
Zwavelzuur 90%	B	B	B	B	B
Tetrachlooretheen 99.0%	NB	NB	B	B	B
Water - gedemineraliseerd	B	B	B	B	B

B = Bestand V = Bestand onder voorwaarden NB = Niet bestand

WAARSCHUWING

Niet installeren op een plaats waar het systeem aan rechtstreeks zonlicht wordt blootgesteld.
Tegen vorst beschermen om barsten in de filter en waterlekkage te voorkomen.

www.pentairaquaeurope.com